

## テクニクリック設計、施工上の留意点

○ベース配置ピッチ

樹種	ベース配置ピッチ(mm)
全ての樹種、幅サイズ	500

○長さサイズについて

短いものと長いものが混じる乱尺でのお渡しとなっております。設計、施工上どうしても同一長さが必要な場合はご相談ください。

○在庫・納期について

輸入品のため、必ず在庫・納期をご確認ください。

○樹液について

樹種によっては施工時より数カ月ほどの間、降雨や雪などにより板材から樹液成分が染み出します。これは樹液成分自体の経年変化で目立たなくなっていくます。

○経年変化

施工後、経年変化により色目が銀白色へと変化していきます。紫外線の影響によるひび割れ、湿度変化による膨張収縮で起こる多少の反り等が発生します。

耐久性やご使用に支障はございません。

○施工について

天然木の為、ひび割れ材、毛羽立ち材、辺材、ピンホール(小さい穴)材等が混入する事があります。

目立たない場所に配置するなどの調整を行いエコロジカルな有効活用にご協力ください。

板材と板材の間の目地幅は5.5mmに設定されています。

板材加工時に発生する木切粉は必ず集塵機などで吸い取り適切な場所に廃棄してください。雨や散水等で樹液成分が染み出し周囲を汚す場合がございます。

十分にご注意ください。

壁面や天井面の下地は通期の良い状態を確保してください。

板材を長期間ご使用いただくために保護塗料の塗装をお勧めします。色目の変化や軽微な割れなど度合いを遅らせる効果があります。

塗装に関しては各塗料メーカーにお問い合わせください。

金属類や金属切粉、モルタル等は木の成分と反応して床材表面が黒くなる場合がございます。施工中は十分に確認、清掃を行いこれらの物が付着しないように注意してください。

温泉施設・プールサイド等に使用される場合は、樹種によって変色等の変化が見られますので、事前にカットサンプル等で採用をご確認ください。

### 納品から施工までの保管方法

現場納入から施工時までの間、板材は雨に濡らさず直射日光を浴びないように養生・保管してください。部分変色や取付け不良の原因となります。

水平な面に足元の通気を確保しデッキ材が自重で湾曲しないように保管してください(リング角材間隔300以内)。

### 使用上の留意点

湿度の変化により板材が伸縮します。

金属類や金属切粉、モルタル等は木の成分と反応して板材表面が黒くなる場合がございます。これらのものを板材上に置かないでください。

降雨や雪、散水などにより板材から樹液成分が染み出します。樹液成分自体の経年変化で目立たなくなっていくます。

表面に揮発性の有機溶剤(ガソリン、灯油等)や飲料水(コーヒーやジュース)をこぼさないでください。こぼした場合はすぐに拭き取りを行ってください。シミや変形の原因になります。

降雨や雪、散水などにより板材から樹液成分が染み出します。経年変化で目立たなくなっていくます。中性洗剤等で洗浄すれば除去できる場合があります。

板材の表面を素手でこすったり、叩いたりしないでください。トゲやササクレ等でケガをするおそれがあります。

板材の近くで焚火や花火等をしないでください。火災のおそれがあり大変危険です。

雨、降雪時は板材の表面が水膜で滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。

### 日常のメンテナンス

日常の清掃はほうきやエアホース等で清掃を行ってください。

汚れが目立つ場合は、中性洗剤を水で希釈したものを使用しデッキブラシでブラシ掛けを行ってください。のち十分に水で洗い流してください。

下地の通気状況を点検確認し改善を行ってください。

板材の目透かし部分に詰まったゴミや砂、木の葉等は通気を妨げる原因になります。放置せずに早めに除去してください。